

Sollanalysen

Stähle für Oberflächenhärtung

WSt-Nr.	Werkstoff- bezeichnung	Norm	C (%)	Si (%)	Mn (%)	P (%)	S (%)	Cr (%)
1.8159	G 51 CrV 4	Stahlschlüssel 2007	0,47-0,55	≤ 0,40	0,70-1,10	≤ 0,035	≤ 0,035	0,90-1,20

WSt-Nr.	Werkstoff- bezeichnung	Norm	Ni (%)	Mo (%)	Nb (%)	V (%)	W (%)	Cu (%)
1.8159	G 51 CrV 4	Stahlschlüssel 2007	-	-	-	0,10-0,25	-	-

WSt-Nr.	Werkstoff- bezeichnung	Norm	Al (%)	Co (%)	N (%)
1.8159	G 51 CrV 4	Stahlschlüssel 2007	-	-	-